

	Allgemeines Technisches Datenblatt <i>General technical data sheet</i>	TD 7.2 QM 18-2
		Rev.: 0 Ausgabe: 26.02.2024
	erstellt: QW geprüft: EN	Seite 1 von 1

Technisches Datenblatt:
Technical data sheet:

Standard-Rezeptur HELTEX R/Auto
Standard Recipe HELTEX R/Auto

Artikel/ Article:

HELTEX (80% recycled PES and 20% PA)
Alle Oberflächen / All surfaces
Herkunft / origin: Europe

Merkmal <i>Characteristics</i>	*Testmethode/Spezifikation <i>*Test method/Specification</i>	Messwerte/Einheit <i>Measured data/Unit</i>
Stärke <i>Thickness</i>	DIN EN ISO 2589	1,1 – 1,3 mm
Gewicht <i>Weight</i>	DIN EN ISO 2420	450 – 650 g/m ²
Weiterreißkraft <i>Tear growth</i>	DIN EN ISO 3377	≥ 7 N
Stichausreißkraft <i>Stitch tear resistance</i>	DIN EN ISO 23910	≥ 40 N
Höchstzugkraft <i>Tensile strength</i>	DIN EN ISO 3376	≥ 100 N
Verschleißfestigkeit - trocken <i>Taber abrasion -dry</i>	DIN EN ISO 17076	CS 10, 1 kg, ≥ 500Touren/ <i>cycles</i>
Haftung der Zurichtung - trocken <i>Adhesion of finish - dry</i>	DIN EN ISO 11644	≥ 7 N
Haftung der Zurichtung - nass <i>Adhesion of finish - wet</i>	DIN EN ISO 11644	≥ 5 N
Dauerbiegefestigkeit <i>Flexing endurance</i>	DIN EN ISO 5402	100.000 Touren/ <i>cycles</i>
Bruchdehnung <i>Elongation at break</i>	DIN EN ISO 3376	35 - 60%

Bemerkung/remark:

*Die Materialprüfungen wurden anhand der für Leder geltenden Testmethoden durchgeführt!
 *The material tests were carried out using the test methods applicable to leather!