

	Allgemeines Technisches Datenblatt <i>General technical data sheet</i>		TD 7.2 QM 19
			Rev.: 0 Ausgabe: 09.08.2023
	erstellt: QW	geprüft: EN	Seite 1 von 1

Technisches Datenblatt:
Technical data sheet:

Standard-Rezeptur HELFLACHS/
Standard Recipe HELFLAX

Artikel/ Article:

HELFLAX - Alle Oberflächen / All surfaces

Merkmal <i>Characteristics</i>	Testmethode/Spezifikation <i>Test method/Specification</i>	Messwerte/Einheit <i>Measured data/Unit</i>
Stärke <i>Thickness</i>	DIN EN ISO 2589	1,2 – 1,4 mm
Gewicht <i>Weight</i>	DIN EN ISO 2420	700 – 900 g/m ²
Fadeneinstellung <i>Thread setting</i>	DIN EN 1049-2	Kette/warp – Fäden/threads ca. 8,50cm Schuss/weft – Fäden/threads ca. 7,50cm
Weiterreißkraft <i>Tear growth</i>	DIN EN ISO 3377-1	≥ 25 N
Stichausreißkraft <i>Stitch tear resistance</i>	DIN EN ISO 23910	≥ 50 N
Höchstzugkraft <i>Tensile strength</i>	DIN EN ISO 1003376-1	≥ 100 N
Bruchdehnung <i>Elongation at brake</i>	DIN EN ISO 3376	Kette/warp ≥ 23% Schuss/weft ≥ 10%
Haftung der Zurichtung - trocken <i>Adhesion of finish - dry</i>	DIN EN ISO 11644	≥ 12 N
Haftung der Zurichtung - nass <i>Adhesion of finish - wet</i>	DIN EN ISO 11644	≥ 7 N
Dauerbiegefestigkeit <i>Flexing endurance</i>	DIN EN ISO 5402-1	100.000 Touren/ cycles